

مقاله پژوهشی

بررسی اثر القایی داربست سلول زدایی شده مری رت بر چیدمان سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی انسانی

سمیه نادری^۱، ملیحه اکبرزاده^۱، ناصر مهدوی شهری^{۲*}، مریم مقدم متین^۳، مسعود فریدونی^۴، آزاده حقیقی طلب^۵

^۱ کارشناس ارشد، زیست شناسی سلولی- تکوینی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
^۲ استاد سیتولوژی- هیستولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
^۳ دانشیار بیولوژی مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و گروه تحقیقاتی سلولی و مولکولی پژوهشکده فناوری زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

^۴ دانشیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
^۵ کارشناس ارشد، زیست شناسی سلولی و مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

* نویسنده مسئول: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

پست الکترونیک: mahdavin@um.ac.ir

وصول: ۹۱/۹/۷ اصلاح: ۹۱/۱۱/۱۶ پذیرش: ۹۱/۱۲/۲۱

چکیده

زمینه و هدف: تکنیک های مهندسی بافت تلاش دارند تا در شرایط خارج بدن بافت هایی با ویژگی های مشابه بافت های طبیعی بسازند. با وجود تمام پیشرفت های صورت گرفته در زمینه مهندسی بافت به خصوص در ارتباط با طراحی و ساخت داربست های مناسب، بارگذاری سلول ها درون داربست هنوز به عنوان یک مشکل جدی مانع از حصول اهداف نهایی در مهندسی بافت است. هدف از این مطالعه تهیه داربست هایی از بافت مری سلول زدایی شده رت با ابعاد و هندسه مشابه بافت طبیعی مری جهت بررسی قابلیت چیدمان مناسب سلول های بنیادی مزانشیمی چربی کشت داده شده روی آن می باشد.

مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی، پس از جداسازی مری، روش های فیزیکی و شیمیایی سلول زدایی شامل انجماد و ذوب مکرر، و تیمار با شوینده های Triton X-100 و سدیم دودسیل سولفات انجام گرفت. سپس سلول های بنیادی مزانشیمی چربی انسانی به میزان 5×10^5 cells/cm² بر روی داربست ها انتقال یافت. از داربست های تهیه شده قبل و پس از گذشت دو هفته از کشت، مقاطع میکروسکوپی تهیه و بررسی گردید.

یافته ها: بررسی های بافت شناسی نشان داد که مهاجرت و گسترش مناسب سلول های بنیادی مزانشیمی چربی در ماتریکس بافت مری منجر به چیدمان این سلول ها در قسمت های مختلف داربست تهیه شده گردید.

نتیجه گیری: با توجه به ساختار لایه ای ماتریکس مری، داربست حاصل می تواند بستر مناسبی جهت بررسی رفتار های سلولی و مطالعات مقدماتی در زمینه مهندسی بافت مری باشد.

واژه های کلیدی: مری، چیدمان سه بعدی، سلول های بنیادی مزانشیمی چربی، مهندسی بافت

مقدمه

توجه قرار گرفته است و داربست، سلول و فاکتورهای رشد سه رکن اصلی آن را تشکیل می دهند. داربست ها به اشکال مختلف همچون ژل، فوم، فیبر و غیره وجود دارند و جهت بازسازی بافت ها یا اندام های بدن موجود زنده و همچنین افزایش تکثیر و تمایز سلول ها در آزمایشگاه استفاده می شوند [۴-۱]. به طور کلی داربست ها را

شرایط پاتولوژیکی بسیاری اعم از مشکلات مادرزادی و ناهنجاری های اکتسابی وجود دارند که برای درمان ریشه ای نیاز به برداشت مری و جایگزین سازی آن دارند. در سال های اخیر، مهندسی بافت در درمان ضایعات بافتی و اندامی و حتی جایگزینی کامل یک اندام، بسیار مورد

ترمیمی به دلیل توانایی بالا برای خود ترمیمی و تمایز نوید می دهند [۱۷،۱۸]. سلول های بنیادی مشتق از چربی Adipose-derived stem cells یا (AD-MSCs) به دلیل سهولت در دستیابی از طریق لیپوساکشن یا اعمال جراحی معمولی دیگر یکی از کاندیداهای ارزشمند در مهندسی بافت محسوب می شوند. از ویژگی های ارزشمند سلول های AD-MSCs عدم بیان آنتی ژن لکوسیت انسانی DR است و این ویژگی، این سلول ها را جهت روش های پیوند آلوژنیک به دلیل عدم خطر رد پیوند مناسب می سازد [۱۹-۲۱].

هدف از این مطالعه تهیه داربست هایی از بافت مری سلول زدایی شده رت با ابعاد و هندسه مشابه بافت طبیعی مری، جهت بررسی قابلیت چیدمان مناسب سلول های بنیادی مزانشیمی کشت داده شده روی آن می باشد.

روش کار

در این مطالعه تجربی، از تعداد ۶ سر رت ماده نژاد ویستار با سن ۲-۳ ماه و با محدوده وزنی ۲۰۰-۱۸۰ گرم استفاده گردید. در تمامی مراحل انجام این پژوهش، مصوبات مربوط به اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی همچون دسترسی آزادانه به آب و غذا رعایت گردیده است. به منظور انجام سلول زدایی مری رت نژاد ویستار، ترکیبی از روش های فیزیکی و شیمیایی سلول زدایی انجام گرفت [۲۲]. پس از برداشت مری (یک سوم میانی)، و برش آن به قطعات ۱۰ میلی متری، نمونه ها در نرمال سالین شستشو داده شدند و به مدت یک هفته در دمای صفر درجه سانتیگراد نگهداری شدند. پس از ذوب و شستشوی مجدد نمونه ها در نرمال سالین، روش انجماد و ذوب مکرر در ازت مایع انجام گرفت. در مرحله بعدی از شوینده سدیم دودسیل سولفات (SDS) (CinnaGen, Iran) ۰.۵٪ و تریتون X-100 ۱٪، هر یک به مدت ۴۸ ساعت جهت هضم غشا و اجزای سلولی استفاده گردید. به منظور استریلیزاسیون داربست ها، نمونه ها به مدت ۳۰ دقیقه در اتانل ۷۰٪ قرار گرفتند و پس از شستشو با آب مقطر استریل، به مدت ۱ ساعت در PBS (BioGene, UK) استریل قرار داده شدند [۲۳]. سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی انسانی گرفته شده و پس از تعیین هویت مورد استفاده قرار گرفتند [۲۴]. برای کشت

براساس منشا به دو گروه کلی طبیعی و سنتزی دسته بندی می کنند. هر دو نوع داربست دارای مزایا و معایب مربوط به خود می باشند، برای مثال، داربست های مصنوعی از قبیل پلی لاکتیک اسید و پلی گلیکولیک اسید قابل تولید در مقیاس های بالا و قابل کنترل از نظر خصوصیات نظیر میزان استحکام، سرعت تجزیه، مقدار تخلخل و ساختار میکروسکوپی می باشند [۵]. از موادی که تاکنون در ساخت داربست های طبیعی به کار برده شده است می توان به پلیمرهای تخریب پذیر طبیعی و یا ماتریکس خارج سلولی مشتق از بافت ها و اندام های سلول زدایی شده اشاره کرد [۶،۷]. این داربست ها می توانند محیطی مشابه با ماده زمینه ای برون سلولی برای سلول ها فراهم کنند و به دلیل خصوصیات از قبیل پاسخ های مناسب ایمنولوژیک، خواص آنتی ژنیک ملایم، رگ زایی، توانایی بهبود چسبندگی سلولی و خاصیت هموستازی بسیار مورد توجه می باشند [۸،۹]. روش های سلول زدایی معمول جهت تهیه ماتریکس خارج سلولی مشتق از بافت ها، ترکیبی از روش های فیزیکی، شیمیایی و آنزیمی بوده که در آن از انواعی از درجنت ها، آنزیم ها و حلال ها برای تجزیه کردن سلول ها استفاده می گردد. این تیمار ها به طور موثری ایجاد پاسخ های ایمنی در بافت میزبان را کاهش می دهند و فضاهای آزادی را ایجاد می کنند که سلول های میزبان می توانند در آن ها تکثیر شوند [۱۰]. تاکنون تحقیقات گسترده ای در زمینه مهندسی بافت مری، با این هدف که ساختاری ابداع گردد که بیشترین شباهت را به مری طبیعی دارا باشد، انجام گرفته است [۱۱]. در این مسیر حوزه گسترده ای از مواد پروتزی سنتزی و مواد زیستی مورد آزمایش قرار گرفته است که از موارد قابل ذکر می توان به استفاده از لوله های سیلیکونی پلاستیکی، لوله های سیلیکونی پوشیده شده از کلاژن آنتی ژنیک، توری های قابل جذب از جنس ویکریل، کلاژن سلول زدایی شده انسان و ماتریکس های سلول زدایی شده مری اشاره نمود [۱۶-۱۲].


از میان انواع سلول های مورد استفاده در مهندسی بافت، سلول های بنیادی بالغ (به عنوان مثال MSCs) که از بافت های مختلفی (از جمله مغز استخوان، چربی، بند ناف و غیره) مشتق شده اند، آینده خوبی را در پزشکی

میکروسکوپی تهیه و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-اٹوزین بررسی گردیدند. در رنگ آمیزی H&E سلول‌ها با رنگ آبی و زمینه با رنگ صورتی تا بنفش مشخص می‌گردند.


یافته‌ها

تصویر میکروسکوپی از بافت مری رت قبل و بعد از فرایند سلول زدایی در شکل ۱ نشان داده شده است. طبق مطالعات بافت شناسی، بعد از فرایند سلول زدایی با استفاده از روش بکاربرده شده در این بررسی، حذف سلول‌ها از بافت مری به طور کامل صورت گرفته است (شکل ۱- C, D). داربست‌های تهیه شده که با سلول‌های بنیادی مزانشیمی کشت شده بودند پس از گذشت دو هفته از محیط کشت خارج شدند و به منظور بررسی رفتارهای سلول‌های کشت شده، مورد مطالعات بافت‌شناسی قرار گرفتند. مطالعه بر اساس مشاهدات میکروسکوپی، نفوذ و مهاجرت سلول‌های بنیادی مزانشیمی چربی را در داربست سلول زدایی شده ی مری نشان می‌دهد (شکل های ۲ و ۳).


سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی (AD- MSCs) بر روی داربست‌های سلول زدایی شده، ابتدا آن‌ها را تریپسینه نموده تا از فلاسک جدا گردند. پس از سانتریفیوژ و تعیین تراکم سلولی با لام نئوبار، سوسپانسیون سلولی با تراکم 5×10^5 سلول در $50 \mu\text{l}$ تهیه گردید. سپس داربست‌ها در ظروف کشت ۲۴ خانه ای قرار داده شد و به دو گروه، کنترل و مورد آزمایش تقسیم شدند. در گروه کنترل تنها محیط کشت به داربست‌ها اضافه گردید. و در گروه مورد آزمایش $5 \times 10^5 \text{ cells/cm}^2$ بر روی هر داربست کشت شد. تا یک ساعت پس از کشت سلول‌ها، داربست‌ها بدون حرکت ماندند، سپس به آن‌ها مقدار ۱ ml محیط کشت (Dulbecco's DMEM modified Eagle medium, Gibco) حاوی ۱۵٪ سرم جنینی گاو (FBS) و پنی سیلین / استرپتومایسین ($1 \mu\text{g/ml}$) افزوده شد. هر ۲-۳ روز یک بار محیط کشت آن‌ها تعویض گردید. داربست‌های تهیه شده پس از گذشت ۲ هفته از کشت، با استفاده از محلول بوئن تثبیت شدند. پس از مراحل پاساژ بافت، مقاطع



شکل ۱: (A, B) رنگ آمیزی هماتوکسیلین-اٹوزین بافت مری رت قبل (A, B) و بعد از فرایند سلول زدایی (C, D). با توجه به تصاویر، بعد از فرایند سلول زدایی حذف سلول‌ها از بافت مری به طور کامل صورت گرفته است. CEPI تلیوم سنگفرشی مطبق شاخی، LP آستر مخاط، MM عضله مخاطی، SM زیرمخاط، ML لایه‌های عضلانی خارجی و AD آدانیتیس را نشان می‌دهند و پیکان نمایانگر سلول‌ها می‌باشد. (بزرگنمایی ۲۰۰X (B و D)، (بزرگنمایی ۴۰X (A و C)، بزرگنمایی ۲۰۰X (B و D).



شکل ۲: مقایسه داربست در دو گروه کنترل (A) و مورد آزمایش (B) پس از کشت با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین. پیکان نمایانگر سلول های بنیادی کشت شده در داربست در گروه مورد آزمایش می باشد.



شکل ۳: مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در هفته دوم پس از کشت. نفوذ و مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی چربی در داربست، که منجر به چیدمان این سلول ها در قسمت های مختلف گردیده است، با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین نشان داده شده است. پیکان نمایانگر سلول ها می باشد.

بحث

از آنجا که داربست‌های زیستی مشتق از ماتریکس خارج سلولی (ECM) ابزار مناسبی جهت فراهم نمودن یک محیط سه بعدی، به منظور بررسی دقیق‌تر برهم‌کنش‌های سلولی و بافتی می‌باشند، در این پژوهش تلاش گردید مری رت را با استفاده از روش‌های فیزیکی و شیمیایی سلول‌زدایی نموده، سپس از آن به عنوان داربستی جهت کشت سلول‌های بنیادی مزانشیمی چربی انسانی استفاده شود و با کمک روش‌های بافت‌شناسی رفتار سلول‌ها در داربست تهیه شده مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

سلول‌زدایی به عنوان روشی مناسب جهت دستیابی به داربست طبیعی مشتق از ماتریکس خارج سلولی بکار می‌رود. هدف نهایی فرآیند سلول‌زدایی حذف مواد سلولی و هسته‌ای و در عین حال حفظ مولکول‌های موجود در ماتریکس خارج سلولی بافت مورد نظر است [۲۵]. تفاوت در چگالی، ترکیب و معماری داربست‌های مشتق از ماتریکس خارج سلولی (ECM) می‌تواند رفتارهای سلولی را تحت تاثیر قرار دهد و مولکول‌های متنوع موجود در آن می‌توانند اثرات متفاوتی بر روی چسبندگی و سرعت مهاجرت در انواع مختلف سلولی داشته باشند. به همین منظور تاکنون مولکول‌هایی از قبیل کلاژن، فیبرین، هیالورونیک اسید (HA) و لامینین برای تهیه یک ماتریکس مناسب استفاده شده‌اند [۲۶].

بهرانی^۱ و همکارانش در سال ۲۰۰۶ با استفاده از شوینده سدیم دودسیل سولفات (SDS)، روشی برای تولید مری سلول‌زدایی‌شده موش صحرایی به منظور کاربردهای مهندسی بافت مری ارائه دادند و با کاشت سلول‌های اپی‌تلیال مری بر روی داربست مری سلول‌زدایی‌شده موش صحرایی نشان دادند که ECM مری، دارای قدرت القاء تکثیر سلول‌های اپی‌تلیال با الگوی مشابه با مری طبیعی می‌باشد [۲۷].

بک استید^۲ و همکارانش در سال ۲۰۰۵ در اولین قدم‌های مهندسی بافت، برهم‌کنش سلول‌های اپی‌تلیال مری را با داربست‌های سنتزی کلاژن به عنوان داربست مصنوعی و آلودرم پوست انسان به عنوان داربست طبیعی

بررسی نمودند. نتایج این آزمایشات نشان داد که هر دو نوع داربست طبیعی پوست سلول‌زدایی‌شده انسان (آلودرم) و داربست مصنوعی پلی‌استری قابلیت جذب، اتصال و تکثیر سلول اپی‌تلیال مری را القاء می‌کنند اما داربست‌های طبیعی نسبت به داربست‌های مصنوعی از سازمان‌یابی و لایه‌بندی مناسب‌تری برخوردارند [۲۸].

از خصوصیات مهم داربست‌های استفاده‌شده در مهندسی بافت این است که ویژگی‌های سطح داربست برای چسبندگی، تکثیر، مهاجرت و رشد سلولی مناسب باشد و شرایط مناسب جهت تشکیل و جایگزین شدن ماتریکس توسط سلول‌ها را فراهم کند [۲۹-۳۰]. در مطالعه‌ای که توسط آلتمن^۳ و همکارانش در سال ۲۰۰۸ انجام گرفت سلول‌های بنیادی چربی (AD- MSCs) در آلودرم جایگزین شد. نتایج مطالعات آنها توسط میکروسکوپ الکترونی حاکی از چسبندگی AD-MSCs به داربست درمی فاقد سلول بود [۳۱].

بنابراین از آنجا که مولکول‌های موجود در ماتریکس خارج سلولی مری از قبیل کلاژن، الاستین، لامینین و فیبرونکتین موجود در لایه بازال، نقش بسزایی در القاء چسبندگی و قطبیت و ایجاد مسیرهایی برای مهاجرت سلول‌ها ایفا می‌کنند، همچنین با توجه به ساختار طبیعی لایه‌ای مری جواندگان که شامل چندین لایه بافتی از قبیل اپی‌تلیوم سنگفرشی مطبق شاخی، آستر مخاط، عضله مخاطی، زیرمخاط، لایه‌های عضلانی حلقوی و طولی و آدوانتیس می‌باشد [۳۲، ۳۳]. در مطالعه حاضر به نظر می‌رسد وجود ECM و لایه بندی متنوع در بافت مری توانسته فضای سه بعدی مناسبی را جهت گسترش سلول‌های بنیادی مزانشیمی چربی در داربست فراهم نماید.

با توجه به نتایج، از آنجا که نفوذ و گسترش مناسب سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی در ماتریکس بافت مری رت منجر به چیدمان این سلول‌ها در داربست تهیه شده گردید و همچنین با توجه به ساختار لوله‌ای شکل متفاوت ماتریکس مری، احتمالاً داربست حاصل می‌تواند بستر مناسبی جهت بررسی رفتارهای سلولی، مطالعات مقدماتی در زمینه مهندسی بافت

1 - Bhrany

2- Beckstead

3- Altman

داربست بسترهای مناسبی را برای پذیرش سلول های بنیادی مزانشیمی در محیط کشت فراهم نماید. لذا مدل مناسبی برای تحقیقات مقدماتی مهندسی بافت مری می باشد.

تشکر و قدردانی

این طرح از بودجه مصوبه مربوط به طرح پژوهشی شماره ۲۱۱۰۲/۲ معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است که بدین وسیله مراتب قدردانی از آنها اعلام می گردد.

References

1. Bronzino JD, Tissue Engineering and Artificial Organs, The Biomedical Engineering Handbook, CRC Press, New York, 2006.
2. Vunjak-Novakovic G, Freshney RI, Culture of cells for tissue engineering, John Wiley & Sons, New Jersey, 2006.
3. Chung C, Burdick JA, Engineering cartilage tissue, *Adv Drug Deliv Rev* 2008; 60: 243-62.
4. Sun J, Hou XK, Li X, Tang TT, Zhang RM, Kuang Y, Shi M, Mosaicplasty associated with gene enhanced tissue engineering for the treatment of acute osteochondral defects in a goat model, *Arch Orthop Trauma Surg* 2009; 129: 757-71.
5. Atala A, Regenerative medicine strategies, *J Pediatr Surg* 2012; 47: 17-28.
6. Caplan AI, Tissue engineering designs for the future: new logics, old molecules, *Tissue Eng* 2000; 6: 1-8.
7. Lu Q, Ganesan K, Simionescu DT, Vyavahare RN, Novel porous aortic elastin and collagen scaffolds for tissue engineering. *Biomaterials* 2003; 25: 5227-37.
8. Yang Q, Peng J, Guo Q, Huang J, Zhang L, Yao J, Yang F, Wang S, Xu W, Wang A, Lu S, A cartilage ECM-derived 3-D porous acellular matrix scaffold for in vivo cartilage tissue engineering with PKH26-labeled chondrogenic bone marrow-derived mesenchymal stem cells, *Biomaterials* 2008; 29: 2378-87.
9. Badylak B, Gilbert T, Myers-Irvin J, Tissue Engineering. Edited by Blitterswijk, C. A. V. and Thomsen, P. Academic Press London; Burlington 2008; 121-43.
10. Crapo PM, Gilbert TW, Badylak SF, An overview of tissue and whole organ decellularization processes. *Biomaterials* 2011; 32: 3233-43.

مری و همچنین پزشکی ترمیمی باشد. علاوه بر این استفاده از موادی از قبیل فاکتورهای رشد، فیبرونکتین و لامینین می تواند چشم اندازی در جهت توسعه پژوهش های آتی در جهت هدفمند سازی این گونه داربست های طبیعی باشد.

نتیجه گیری

- با توجه به اهمیت معماری و ترکیب داربست ها، تجربیات این پژوهش نشان داد که داربست سلول زدایی شده مری به دلیل داشتن لایه های متنوع بافتی می تواند بعنوان
11. Urita Y, Komuro H, Chen G, Shinya M, Kaneko S, Kaneko M, Ushida T, Regeneration of the esophagus using gastric acellular matrix: an experimental study in a rat model. *Pediatr Surg Int* 2007; 23: 21-6.
 12. Fukushima M, Kako N, Chiba K, Kawaguchi T, Kimura Y, Sato M, Yamauchi M, and Koie H, Seven-year follow-up study after the replacement of the esophagus with an artificial esophagus in the dog, *Surgery* 1983; 93: 70-7.
 13. Takimoto Y, Nakamura T, Yamamoto Y, Kiyotani T, Teramachi M, Shimizu Y, The experimental replacement of a cervical esophageal segment with an artificial prosthesis with the use of collagen matrix and a silicone stent, *J Thorac Cardiovasc Surg* 1998; 116: 98-106.
 14. Shinhar D, Finaly R, Niska A, Mares AJ, The use of collagen-coated vicryl mesh for reconstruction of the canine cervical esophagus, *Pediatr Surg Int* 1998; 13: 84-7.
 15. Isch JA, Engum SA, Ruble CA, Davis MM, Grosfeld JL, Patch esophagoplasty using AlloDerm as a tissue scaffold. *Pediatr Surg Int* 2001; 36: 266-68.
 16. Ozeki M, Narita Y, Kagami H, Ohmiya N, Itoh A, Hirooka Y, Niwa Y, Ueda M, Goto H, Evaluation of decellularized esophagus as a scaffold for cultured esophageal epithelial cells, *J Biomed Mater Res A* 2006; 79: 771-78.
 17. Williams CG, Kim TK, Taboas A, Malik A, Manson P, Elisseff J, In vitro chondrogenesis of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in a photopolymerizing hydrogel, *Tissue Eng* 2003; 9: 679-88.
 18. Fukumoto T, Sperling JW, Sanyal A, Fitzsimmons JS, Reinholz GG, Conover CA, O'Driscoll SW, Combined effects of insulin-

- like growth factor-1 and transforming growth factor-beta1 on periosteal mesenchymal cells during chondrogenesis in vitro, *Osteoarthritis Cartilage* 2003; 11: 55-64.
19. Xu Y, Malladi P, Wagner DR, Longaker MT, Adipose-derived mesenchymal cells as a potential cell source for skeletal regeneration, *Curr Opin Mol Ther* 2005; 7: 300-5.
20. Dicker A, Götherström C, Aström G, Tammik C, Arner P, Le Blanc K, Functional characterization of human mesenchymal stem cell-derived adipocytes, *Biochem Biophys Res Commun* 2003; 311: 391-97.
21. Puissant B, Barreau C, Bourin P, Clavel C, Corre J, Bousquet C, "et al", Immunomodulatory effect of human adipose tissue-derived adult stem cells: comparison with bone marrow mesenchymal stem cells, *Br J Haematol* 2005; 129: 118-29.
22. Mahdavihahri N, M.Matin M, Fereidoni M, Yarjanli Y, Banihashem Rad A, Khajeh Ahmadi S, In vitro Assay of Human Gingival Scaffold in Differentiation of Rat's Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to Keratinocytes, *IJBMS* 2012; 15(6): 1185-90[Persian]
23. Abousleiman RI, Reyes Y, McFetridge P, Sikavitsas V, The Human Umbilical Vein: A Novel Scaffold for Musculoskeletal Soft Tissue Regeneration, *Artif Organs* 2008; 32: 735-41.
24. Ahmadian Kia N, Bahrami AR, Ebrahimi M, Matin MM, Neshati Z, Almohaddesin MR, Aghdami N, Bidkhorri HR, Comparative analysis of chemokine receptor's expression in mesenchymal stem cells derived from human bone marrow and adipose tissue, *J Mol Neurosci* 2011; 44: 178-85[Persian].
25. Badylak SF, Freytes DO, Gilbert TW, Extracellular matrix as a biological scaffold material: Structure and function. *Acta Biomater* 2009; 5: 1-13.
26. Dutta RC, Dutta AK, Comprehension of ECM-Cell dynamics: A prerequisite for tissue regeneration. *Biotechnology Advances* 2010; 28: 764-69 .
27. Bhrany AD, Beckstead BL, Lang TC, Farwell DG, Giachelli CM, Ratner BD, Development of an esophagus acellular matrix tissue scaffold, *Tissue Engineering* 2006; 12: 319-30.
28. Beckstead BL, Pan S, Bhrany AD, Bratt-Leal AM, Ratner BD, Giachelli CM, Esophageal epithelial cell interaction with synthetic and natural scaffolds for tissue engineering, *Biomaterials* 2005; 26: 6217-28.
29. Tabato Y, Recent progress in tissue engineering, *Drug Discovery Today* 2001; 6: 483-87.
30. Tsuchiya K, Chen G, Ushida T, Matsuno T, Tateishi T, The effect of coculture of chondrocytes with mesenchymal stem cells on their cartilaginous phenotype in vitro. *Mat Sci Eng* 2004; 24: 391-96.
31. Altman AM, Chiu ES, Bai X, Yan Y, Song YH, Newsome RE, Alt EU, Human adipose-derived stem cells adhere to acellular dermal matrix, *Aesthetic Plast Surg* 2008; 32: 698-9.
32. Tan JY, Chua CK, Leong KF, Chian KS, Leong WS, Tan LP, Esophageal tissue engineering: an in-depth review on scaffold design. *Biotechnol Bioeng* 2012; 109: 1-15.
33. Saxena AK, Ainoedhofer H, Höllwarth ME, Esophagus tissue engineering: in vitro generation of esophageal epithelial sheets and viability on scaffold, *J Pediatr Surg* 2009; 44: 896-901.

Original Article

Characterization of Rat esophagus Decellularized Scaffold Inductive Effect on Arrangement of Human adipose Derived Mesenchymal Stem Cells

Naderi S¹, Akbar Zadeh M¹, Mahdavi Shahri N^{2*}, Matin M M³, Fereidoni M⁴, Haghghitalab A⁵

¹MSc of Developmental Biology, Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

^{2*}Professor, Histology and Cytology, Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

³Associate Professor, Molecular Biology, Department of Biology, Faculty of Sciences and Cell & Molecular Biotechnology Research Group, Institute of Biotechnology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

⁴Associate Professor, Physiology, Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

⁵MSc of Cell & Molecular Biology, Department of Biology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

***Corresponding author:**

Department of Biology,
Faculty of Science, Ferdowsi
University of Mashhad,
Mashhad, Iran
mahdavin@um.ac.ir

Abstract

Background & objectives: Tissue engineering techniques try to produce artificial tissues with properties like normal tissues. Regardless of progress in tissue engineering techniques especially in design and synthesis of suitable scaffolds, loading of cells into scaffolds is a serious obstacle in obtaining proper results in tissue engineering. Aim of this study was to prepare scaffolds from decellularized esophagus tissue with dimensions like normal tissue to study arrangement capability of cultured human adipose derived mesenchymal stem cells (AD-MSCs).

Methods: After removing the esophagus, physical and chemical decellularization methods including snap freeze-thaw and treatment with Triton X-100 and sodium dodecyl sulfate (SDS), as detergents, were performed. The scaffolds, were then cultivated with human AD-MSCs at a density of 5×10^5 cells/cm². Microscopic sections were prepared from the scaffolds before and after 2 weeks of culture with cells and were studied.

Results: Histological studies showed that proper migration and extension of mesenchymal stem cells in esophagus matrix led to arrangement of these cells in different layers of the prepared scaffold.

Conclusion: considering layers structure of esophagus matrix, prepared scaffold might be a suitable scaffold for studying cell behaviors and preliminary studies in esophagus tissue engineering.

Key words: esophagus, 3D arrangement, mesenchymal stem cells, tissue engineering

Submitted: 27Nov2012

Revised: 14Feb2013

Accepted: 11Mar2013